

CICLI APPLICATIVI

Verniciatura a poro chiuso di supporti in legno

LEGNO

Prima di iniziare assicurarsi che il supporto in legno sia ben asciutto. Stuccare le eventuali imperfezioni con stucco per legno. Successivamente carteggiare ed asportare la polvere in eccesso.

Applicare a spruzzo una mano di primer poliuretano pigmentato bianco. Dopo circa 4 ore applicare eventualmente un'altra mano a seconda che il supporto sia più o meno assorbente.

Dopo 6 ore levigare con carta abrasiva 220-240 ed applicare una/due mani di smalto poliuretano bicomponente (lucido/opaco). L'applicazione può essere fatta sia a pennello che a spruzzo, avendo cura di diluire il prodotto **P127 diluente per poliuretani**.

